Spray zinc mat

Protectie catodica anticoroziva pe termen lung

Spray-ul de zinc WEICON este certificat de organismul de abilitare german TÜV si ofera o protecție impotriva coroziunii, pe termen lung pentru toate metalele. Spray-ul se usuca rapid si formeaza un strat aderent protector datorita particulelor foarte fine de zinc din compozitia sa.

Chiar si dupa mai mult de 550 de ore in ceata salina, conform testului de verificare DIN 53167 si DIN 50021, piesele metalice acoperite cu spray de zinc nu au aratat nici un semn de coroziune. Particulele de zinc sub forma de fulgi formeaza un strat protector rezistent la intemperii si la conditii de mediu extreme.

Spray-ul de zinc indeplineste astfel cerinte chiar mai inalte decat cele impuse de standardul DIN EN ISO 1461. Spray-ul de zinc WEICON poate fi utilizat ca si grund antirugina de inalta calitate pentru acoperirea imbinarilor sudate si a gaurilor executate cu burghiul, ca si strat conductor intermediar, pentru sudare electrica prin puncte si in orice situatie in care metalele necesita protectie anticoroziva .

NSF
Nonfood Compounds
Program Listed R2
Registration 156012

Date tehnice

Culoarea	RAL 9006, " putin decolorat "
Domeniu de aplicare	in interior si exterior
Agentul de legare	Rasina alchidica-stirenata
Pigmentul	pigmenti de zinc si aluminiu sub forma de fulgi
Puritatea pigmenților	aprox. 99,9% Zn / aprox. 99,5% Al
Procentajul de metal în film uscat	70 %
Greutatea specifică	1,1 - 1,3 g/cm³
Grund recomandat	nu este necesar
Temperatura de lucru	intre +5 si +35, optim intre +18 si +35 °C
Consumul la 1.5 straturi încrucișate	150 ml/m²
Grosimea stratului la 1.5 straturi încrucișate	30 -50 µm
Timp de uscare superficială după:	15 min.
Timp de uscare totală după:	12 h
Se poate (re) vopsi după	24 h
Rezistența la abraziune da/nu	rezistent la abraziune
Încercarea la caroiaj DIN 53151/ ISO 2409	valoarea caracteristica de caroiaj GT0
Rezistența la ceață salină DIN 50021/ DIN 53167	>1.050 h
Încercarea la îndoire pe dorn cilindric DIN EN ISO 1519	nici o fisura capilara
Strat de acoperire superior	nu este necesar
Termen de valabilitate	24 luni
Rezistența la temperatură	intre -50 si +500 °C
ISSA-Cod	53.402.06
IMPA-Cod	450811

Pregătirea suprafeței
Curatati si degresati suprafetele cu WEICON Degresant S.

Depozitare
Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui si a nu se expune la temperaturi care depasesc +50°C.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
11000400-27 Spray zinc mat 400 ml

Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it